



ALLBÄCK LINOLJEFÄRG - KVALITETSKONTROLL FÖR FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Allbäck Linoljeprodukter AB	Produkt	Allbäck Linoljefärg
Balkåkravägen 18	Bindemedel:	Allbäck avslemmad, kokt och väl lagrad linolja
271 91 Ystad, Sverige	Förtunning:	Vid behov Allbäck avslemmad kokt linolja max 5 %

Användningsområde:

Linoljefärgen innehåller enbart kokt avslemmad linolja, titandioxid och krita. Vid behov tillsatt 10 – 15 % max 20 % Allbäck ren zinkfärg till samtliga kulörer. Färgen är lösningsmedelsfri och skall aldrig spädas med lösningsmedel. **BYGGVARUBEDÖMNINGEN GRÖN SIGNAL. SUNDA HUS - A.**

Underlag	Färgen kan användas på de flesta rena och torra ytor ute och inne. Fukthalt max 15 %. Det går att måla i solsken. Impregnera torra gamla ytor med rå linolja.
Applicering	Rör upp färgen noga med t.ex. stavmixer. Pensla, rulla eller spruta (hårt tryck, litet munstycke).
Rengöring	Allbäck Linsåpa eller Ammoniak. Tvätta händer och penslar med Linsåpa och vatten.
Förvaring	Förvara penslarna hängande i rå linolja. (Aldrig i vatten).
Lagring	Kan lagras obegränsad tid även i minusgrader.
Täckningsgrad	15 -20 kv. meter/liter. Varje strykning skall täcka fullt och sträckas ut till jämna skikt . Måla med samma färg, minst tre strykningar utomhus på bart trä. Tjocklek ca. 100 my per strykning . På utsatta ytor måla en extra strykning.
Torktid	Ca 24 timmar vid god ventilation, ljus, temperatur ca 18-20 grader C. Använd luftavfuktare.
Transport	Inga föreskrifter – ej farligt god

OBS! Risk finns för självantändning – blöt alltid trasor i vatten och släng!

Avfallshantering - Inga speciella föreskrifter.

Färgrester kan användas till sista droppen. Slå samman resterna och använd som grundfärg eller vispa färgen med ca 30 % ljummet vatten till en emulsionsfärg för betonggolv och murade väggar.
Emballage av plåt kan kastas bland vanliga metallsopor. Vi har avtal med REPA om recycling av emballage.

Teknisk specifikation, säkerhetsdatablad och emissionstester

Dessa finns på vår hemsida. www.allbackpaint.com

VOC - Allbäck linoljefärg innehåller <1,1 % VOC

Volymtorrhalt 100%.

Rengöring & Underhåll

Linoljefärg är elastisk och har därför en högre smutsupptagningsförmåga i ett inledningsskede.

Under förutsättning att ytan målats med **tre fullt täckande lager färg utvändigt** kan ytan tvättas från smuts och påväxt med Allbäck Linoljesåpa eller likvärdigt. Undvik för högt PH-värde. Blanda Linsåpa med vatten tills det skummar. Tvätta ytan med borste, mjuk mässingsborste eller pensel. Skölj noga och låt torka. Om ytan känns matt och börjar krita tillförs kokt linolja, linoljevax eller en strykning med linoljefärg. Behovet av underhåll **varierar kraftigt** beroende på ytans ursprungsbehandling, väderstreck och annan belastning. Invändiga ytor har betydligt längre underhållsintervaller och behåller glansen under många år.

Se filmen på nätet FÖR BÄSTA RESULTAT.

Kommentarer:

Resultatet av målning med Allbäck Linoljefärg är beroende av konstruktion, underlag, förbehandling, ventilation, temperatur, luftfuktighet, ljus och applicering. Använd gärna hyvlat virke. **Utförlig bruksanvisning** finns i **Lilla Handboken** på vår hemsida www.allbackpaint.com.

Gör alltid provytor för godkännande. Vid reklamationer presentera din dokumentation och kvalitetskontroll.

Behandlad yta..... Väderlek.....
Med färgtyp..... Dag o År.....

Jag/Vi har läst instruktioner, sett videos, utfört underarbetet och målat.....