



ALLBÄCK LINUS VÄGGFÄRG - KVALITETSKONTROLL FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

| | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| Allbäck Linoljeprodukter AB | Produktnamn : | Allbäck Linus Väggfärg |
| Balkåkravägen 18 | Bindemedel: | Avslemmad, kokt och väl lagrad linolja |
| 271 91 Ystad, Sverige | Förtunning: | Vatten ca 10% |

Användningsområde:

Linus Vit Väggfärg innehåller kokt avslemmad linolja, vatten, cellulosalim, schellack, titandioxid och krita. Pigmentkulörerna innehåller Järnoxider och/eller Kromoxidgrön beroende av kulör. Färgen är lösningsmedelsfri och fri från skadliga kemikalier. **GRÖN SIGNAL I BYGGVARUBEDÖMNINGEN samt A-SUNDA HUS.**

| | |
|---------------|--|
| Underlag | Färgen kan användas på putsade ytor, gipsplattor, juteväv med spännpapp, gammal tapet och trä inomhus. Färgen är fördragsam mot underlaget och lätt att slipa. |
| Applicering | Rör ner vattnet på ytan. Tillsätt ca 10 % ytterligare vatten om ni önskar slätare yta. Ytan varierar beroende på verktyg och färgens tjocklek. Pensla eller rulla med garnrulle eller sprutmåla (hårt tryck, litet munstycke). |
| Rengöring | Allbäck Linsåpa. Tvätta händer och penslar/rullar med Linsåpa och vatten. Undvik att spola ut färgen i avloppet. |
| Förvara | Korttidsförvara rullen i färgen över natten eller i vatten. |
| Lagring | Kan lagras i minst 4 år i rumstemperatur. |
| Täckningsgrad | 10 – 12 kv. meter/liter. Måla minst två strykningar. På starkt sugande underlag kan man grunda med Allbäck Primer (Vattenlöst schellack) eller måla en extra strykning. |
| Volymtorrhalt | Ca 75 % |
| VOC | Mindre än 0,3% |
| Torktid | Torktiden är ca 24 timmar i ventilerat rum. Det är möjligt att måla vått i vått. |
| Transport | Inga föreskrifter – ej farligt god |

Avfallshanering

Inga speciella föreskrifter. Låt pigmenten sjunka till botten. Håll bort vattnet och kasta pigmentrester i soporna. Linus **färgrester** kan blandas med krita eller pimpstensmjöl och användas **som linoljespackel**. Emballaget av plast kan kastas bland vanliga sopor. Vi har avtal med REPA om recycling av emballage.

Teknisk specifikation & säkerhetsdatablad

Dessa finns på vår hemsida www.allbackpaint.com

Rengöring & Underhåll

När färgytan har härdat efter några veckor kan ytan tvättas med linsåpa och vatten. Reparationsmålning är möjlig.

Kommentarer:

Resultatet av målning med Allbäck Linus Väggfärg är beroende av underlaget. För starkt sugande ytor, vattenskador, sot eller nikotin spärrgrunda med Primer – en vattenlöst schellack.

Utförlig bruksanvisning finns i **Lilla Handboken** på vår hemsida samt en film. www.allbackpaint.com.

Gör alltid provytor för godkännande. Vid reklamationer - presentera din dokumentation och kvalitetskontroll.

Behandlad yta.....

Med färgtyp..... Dag o År.....

Jag/Vi har läst bruksanvisningen, utfört underarbetet och målat.....